

FICHA TECNICA

DIQUE IMPERMEABILIZANTE CAPA GRUESA

Código: 192 **Grupo: Productos Antihumedad**

DESCRIPCIÓN

Revestimiento fotoreticulable no asfáltico formulado a base de copolímeros acrílicos de alta elasticidad para la impermeabilización de terrazas.

PROPIEDADES

* Aplicación muy fácil.
* Excelente impermeabilidad.
* Extraordinaria elasticidad.
* Gran adherencia.
* No se agrieta.
* Alta resistencia a los álcalis.
* Excelente solidez a la luz.
* Con conservante Antimoho.

USOS

Puede aplicarse sobre cualquier superficie exterior de albañilería (baldosas, cemento, fibrocemento, piedra, espuma de poliuretano, galvanizado, etc.) indicado en azoteas, tejados, terrazas y en general, en todas aquellas zonas exteriores en que por su situación se precise impedir el paso del agua.

Impermeabilizante “pisable”; para dar mayor resistencia al transito peatonal se debe aplicar Dique Acabado Transitable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímeros acrílicos
Pigmentos	Dióxido de titanio y pigmentos de gran solidez a la luz
Disolvente	Agua
Aspecto	Pintura viscosa ligeramente tixotrópica.
Brillo	Mate.
Color	Blanco, Gris, Rojo Óxido y Verde.
COV	40 g/L
Contenido en sólidos	52 % en volumen. 66 % en peso
Densidad (g/cc)	1,41
Secado a 23ºC/50% H.R.	Al tacto : 4-6 horas
Repintado	12-16 horas. Dependiendo del espesor de cada mano o aplicación.
Rendimiento teórico	1m²/L. Es conveniente aplicar este rendimiento para obtener la máxima eficacia impermeabilizante.
Espesor de capa recomendado	1.000 micras húmedas. 500 micras secas. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación 5ºC. 35ºC

Máxima humedad relativa 80 %.
No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
No debe aplicarse el revestimiento si hay riesgo de lluvia o heladas antes del secado del mismo.

Útiles de Aplicación Homogeneizar el producto antes de su utilización.

	Brocha/rodillo	Pistola airless
Disolvente	Agua	Agua
Dilución	No precisa	0-5%

Limpieza de útiles Agua.

SISTEMA DE APLICACIÓN Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa Deberá estar completamente seca y limpia de residuos de cemento, arena, polvo u otros materiales mal adheridos.

Superficies nuevas

Albañilería: Aplicar directamente Dique Impermeabilizante Capa Gruesa. En aquellas zonas que presenten grietas anchas o juntas de dilatación, se aplicará Dique Proplast Ext.

Hierro / Acero: Imprimar con Procofer Expert Imprimación Antioxidante.

Aluminio, Zinc Galvanizado: Desengrasar con disolvente clorocauchos y aplicar directamente Dique Impermeabilizante Capa Gruesa.

Superficies pintadas Si la pintura está en buen estado, limpiar y proceder como en superficies nuevas.
Sobre superficies porosas, degradadas o pulverulentas aplicar previamente una mano de Procolite Fondo Penetrante.
Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Edición 08/2011
Esta edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Feixa Llarga 14-20 – 08040 Barcelona España – Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins.Reg.Mer. de Barcelona, F. 78, T. 37431, H. nº B-45052, Inscrip. 157º - N.I.F. B-08218158